

GALAX-PROFILE

GALAX-PROFILE • Am Alten Sägewerk 9 • 95349 Thurnau
Telefon: (0 92 28) 59 74 • Fax: (0 92 28) 81 73

Galax Dichtband Standard 100

Technisches Merkblatt

Index: 13.06.2012

Gewebearmiertes, elastisches Dichtband auf NBR- Kautschuk Basis mit gutem Rückstellvermögen und beidseitig überstehendem Geweberand

Eigenschaften:

Gewebearmiertes, elastisches Dichtband auf NBR- Kautschuk Basis mit beidseitig überstehendem Geweberand. Das Dichtband hat ein gutes Rückstellvermögen und ist absolut siliconverträglich.

Anwendungsgebiete:

Zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach abP und dem ZDB-Merkblatt. Beständigkeitstabelle liegt vor.

Technische Daten:

Farbe:	grau
Stärke:	0,60 mm
Breite:	100 mm
Gewicht:	45 g/m
Äquivalente Luftschichtdicke sd:	5 m
Wasserdruckbeanspruchung:	dicht bei 3 bar
Querdehnung:	150 %
Längsdehnung:	30 %
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +90°C

Vorbereitung des Untergrundes:

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen (siehe Anwendungstabelle). Nach Trocknung des Grundiermittels wird ein ca. 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit der Abdichtungsmasse eingestrichen.

Verarbeitung:

Das Dichtband auf die erforderliche Länge zu schneiden und in die noch frische Abdichtung, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das Dichtband vollständig mit dem Material überarbeiten.

Verbrauch:

Eine Überlappung von mindestens 5 cm berücksichtigen.



Hinweise für Folgearbeiten:

Durch das Ausgangsmaterial ist eine hervorragende Verträglichkeit und ein guter Verbund mit Polymerdispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen gegeben. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

Lagerung:

Bei trockener Lagerung in der Verpackung 24 Monate.

Lieferform:

Rollen à 50 m
1 Rolle / Karton
120 Kartons / Palette

Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Entsorgung:

Reste und Verpackung können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.